

Specyfikacja drewna

gatunek	pochodzenie	obróbka	zastosowanie			Ciężar kg/m ³	twardość			stabilność			utlenianie			usłojenie		
			parkiety	meble	stolarka		mała	średnia	duża	mała	średnia	duża	małe	średnie	duże	małe	średnie	duże
Jasne																		
Dąb	Europa	Dobra				690												
Oliwka	Basen Morza Śródziemnego	Dobra				950												
Czerwone																		
Doussie	Afryka	Dobra				800												
Jatoba	Ameryka Południowa	Dobra				890												
Jasno brązowe																		
Iroko	Afryka	Dobra				650												
Teak Asia	Indonezja	Dobra				710												
Ciemno brązowe																		
Papacho-Ipe	Ameryka Południowa	Dobra				940												
Merbau	Indonezja	Dobra				840												
Ciemne																		
Wenie	Afryka	Dobra				900												